

Composição

Dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicidas, aditivos químicoc e água.

Indicação

Indicado para áreas externas e internas, em pisos de concreto e asfalto. Ideal para demarcação de asfalto e garagens, quadras poliesportivas e áreas de lazer.

Densidade: 1,6 kg/dm³

VOC (Norma Europeia): 7 a 30 g/l

PH: 9,5 a 10,5

Classificação normativa (NBR 13.699):

Sólido por volume, %	Consistência (UK)	Tempo de Secagem	Cobertura Seca
62	80 a 95	10 a 20 min	98%

Espessura	Rendimento	Diluição	Secagem ao toque	Liberação
0,3mm	60 m ²	Até 3%	10 minutos	1 hora.
0,6mm (indicação)	30 a 45 m ²	Até 3%	10 minutos	1 hora

As informações de rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato e de fatores externos alheios ao fabricante, como uniformidade da superfície, desempenadeira utilizada, temperatura e condições climáticas, locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, entre outros. Em razão disso, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. Quando os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm de altura, substitua-a ou refaça os dentes.

<p>Embalagem Balde Plástico de 18 L.</p> <p>Estocagem Armazenar sob estrado elevado do solo, em local coberto, seco, ventilado e com as embalagens intactas. Empilhamento máximo de 3 baldes.</p> <p>Validade 24 meses após a data de fabricação informada na embalagem, respeitadas as condições de estocagem.</p>	<p>CUIDADOS Deve-se utilizar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara para evitar inalação de poeira. Em caso de contato com os olhos enxaguar abundantemente com água e procurar atendimento médico especializado. Em contato com a pele, lavar com água e sabão. Em caso de ingestão, não deve-se provocar vômito, mas procurar atendimento médico. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.</p> <p>Para mais informações de segurança, consultar ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponível em www.quartmix.com.br.</p>
--	--

Nota legal: As informações contidas nesta Ficha foram determinadas com base em testes laboratoriais, a partir das determinações técnicas dos órgãos reguladores do setor. Recomendações verbais diferentes das aqui contidas não são válidas. Os resultados de aplicação podem sofrer alterações em função das características de cada projeto e condições de aplicação. A responsabilidade da Quartmix é limitada à qualidade do produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidas na presente Ficha. Se o cliente estocar, manipular ou aplicar o produto de maneira diversa da recomendada na presente Ficha Técnica, assumirá responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Edição 04/2023. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.